

产品信息			
制造商	利安德巴塞尔工业公司		
材料标识	LLDPE		
加工方式	挤出成型		
材料特性	• 宽分子量分布 • 抗氧化		
材料用途	• 电缆电线 • 绝缘材料		
添加剂	抗氧化剂 金属钝化剂		
物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.92	g/cm <sup>3</sup>
熔融指数	ASTM D1238	0.7	g/10min
耐环境应力开裂	ASTM D1693	1000	hr
硬度	测试标准	数据	单位
邵氏硬度D	ASTM D2240	57	
机械性能	测试标准	数据	单位
拉伸强度 屈服 23°C	ASTM D638	11.7	MPa
拉伸强度 23°C	ASTM D638	15.2	MPa
伸长率 23°C	ASTM D638	650	%
热性能	测试标准	数据	单位
脆化温度	ASTM D746	-76.0	°C
电气性能	测试标准	数据	单位
介电常数 1MHz	ASTM D150	2.29	
耗散因数 1MHz	ASTM D150	0.0001	

免责声明: 塑造平台 [www.17suzao.com](http://www.17suzao.com) 所展示的资料是为了方便用户查阅, 对于有关信息, 比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此, 用户与使用者在使用此产品之前, 应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。